TECNOINTER SA - Correa 1771 Piso 1, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (5411) 4702-4350 / info@tecnointer.com.ar / www.tecnointer.com.ar

Composición química %

	C		Mn		Mo		Ni		Cr		Si		P		S	Cu	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Max	Min	Max
A106B		0,300	0,290	1,060		0,150		0,400		0,400	0,100			0,035	0,035		0,400
API 5L		0,270		1,150										0,030	0,030		
ASTM A53B		0,300	1,200	1,200		0,150		0,400		0,400	0,100			0,050	0,045		0,400
A178 A	0,060	0,180	0,270	0,630										0,035	0,035		
A179	0,060	0,180	0,270	0,630										0,035	0,035		
A192	0,060	0,180	0,270	0,630								0,250		0,035	0,035		
A209 T1	0,100	0,200	0,300	0,800	0,440	0,650			0,050	0,810	0,100	0,500		0,025	0,025		
A210 A1		0,270		0,930							0,100			0,035	0,035		
A213 T5 / A335 P5		0,150	0,300	0,600	0,450	0,650			4,000	6,000		0,500		0,025	0,025		
A213 T9 / A335 P9		0,150	0,300	0,600	0,900	1,100			8,000	10,000	0,250	1,000		0,025	0,025		
A213 T11 / A335 P11	0,050	0,150	0,300	0,600	0,440	0,650			1,000	1,500	0,500	1,000		0,025	0,025		
A213 T22 / A335 P22	0,050	0,150	0,300	0,600	0,870	1,130			1,900	2,600		0,500		0,025	0,025		
A213 T91	0,080	0,120	0,300	0,600	0,850	1,050		0,400	8,000	9,500	0,200	0,500		0,020	0,100		
A333 1		0,300	0,400	1,060			3,180	3,820			0,180	0,370		0,025	0,025		
A333 3		0,190	0,310	0,040			2,030	2,570			0,100			0,025	0,025		
A333 6		0,300	0,290	1,060							0,110	0,320		0,025	0,025		
A335 P1	0,100	0,200	0,300	0,800	0,440	0,650			0,050	0,810	0,100	0,500		0,025	0,025		
A500 B		0,300		1,400										0,045	0,045	0,180	
DIN 1626 St 37		0,170												0,040	0,040		
DIN 1626 St 44		0,210		1,700								0,600		0,040	0,040		
DIN 1626 St 52		0,220												0,040	0,040		
DIN 1630 St 37.4		0,170	0,350									0,350		0,040	0,040		
DIN 1630 St 44.4		0,200	0,400									0,350		0,040	0,040		
DIN 2391 St 35		0,170	0,400									0,350		0,025	0,025		
DIN 2391 St 45		0,210	0,400									0,350		0,025	0,025		
DIN 2391 St 52		0,220		1,600								0,350		0,025	0,025		
DIN 17175 St 35.8		0,170	0,400	0,800							0,100	0,350		0,040	0,040		
DIN 17175 St 45.8		0,210	0,400	1,200							0,100	0,350		0,040	0,040		
DIN 17175 15Mo3	0,120	0,200	0,400	0,800	0,250	0,350					0,100	0,350		0,035	0,035		
DIN 17175 13CrMo44	0,100	0,180	0,400	0,700	0,450	0,650			0,700	1,100	0,100	0,350		0,035	0,035		
DIN 17175 10CrMo10	0,080	0,150	0,400	0,700	0,900	1,200			2,000	2,500		0,500		0,035	0,035		